



**CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST**

OCHRONA PRZECIWWODNA I PRZECIWPOŻAROWA DACHÓW





Pokrycia dachowe z zastosowaniem papy CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST uzyskały klasę odporności ogniowej REI 45, REI 30, REI 20, REI 15 i RE 15, co zostało potwierdzone badaniami.

Papa asfaltowa zgrzewalna do jednowarstwowych pokryć dachowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST jest papą modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest posypką gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.



## Podstawowe parametry techniczne papy CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST:

Właściwość		Wartość
WYMIARY	Długość nie mniej niż [m]	5,0
	Szerokość nie mniej niż [m]	1,0
	Prostoliniowość	pozytywny
	Grubość [mm]	5,5 ± 0,2
Maksymalna siła rozciągająca / nie mniej niż [N/50mm]		
– wzdłuż		1200±200
– w poprzek		1000±200
Wydłużenie / nie mniej niż [%]		
– wzdłuż		60±15
– w poprzek		70±15
Odporność na uderzenie [mm]		10
Odporność na obciążenie statyczne [kg]		20
Odporność na rozdieranie gwoździem / nie mniej niż [N]		
– wzdłuż		500±100
– w poprzek		600±100
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		≤ -25
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C]		≥ 100

Papa CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu z betonu, drewna i materiałów drewnopochodnych, materiałów termoizolacyjnych (np. styropian, PIR, wełna mineralna) posiadających dopuszczenia do stosowania bezpośrednio pod pokrycie papowe.

Dzięki zastosowaniu papy CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST uzyskujemy pokrycie dachowe o wysokiej odporności ogniowej.

Papę CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST mocuje się do podłoża przy użyciu kołków do mocowania mechanicznego i zgrzewa na zakładach. Zgrzewanie można przeprowadzić przy użyciu palników na gaz propan-butan lub propan albo przy użyciu palników i maszyn do tzw. zgrzewania bezpłomieniowego (gorącym powietrzem).

Należy pamiętać, że każdorazowo wykonywanie izolacji powinno odbywać się dokładnie według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Wysoka jakość papy CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST pozwala na udzielenie 15-letniej gwarancji na ten produkt.

## Podstawowe parametry techniczne płyt styropianowych SWISSPOR FASSADENDÄMPLATTE WDV EPS 100:


Właściwość	Wartość
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mk]	≤ 0,037
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]	≥ 100
Wytrzymałość na zginanie [kPa]	≥ 150



## PRZYKŁADOWE POKRYCIA DACHOWE Z ZASTOSOWANIEM PAPY CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST

1

- blacha trapezowa
- paroizolacja: folia PE 0,2 mm lub papa podkładowa CZARNA MAMBA
- welon szklany 120 g/m<sup>2</sup>
- płyty styropianowe EPS 100 FASSADENDÄMMPLATTE WDV
- welon szklany 120 g/m<sup>2</sup>
- papa do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST




Uszczelnienie obwodowe ścian attyk  
z wełny mineralnej o grubości minimum 8 cm i gęstości minimum 90 kg/m<sup>3</sup>

	Grubość płyt styropianowych	
		≥ 15 cm
	Poziom wykorzystania obciążenia blachy $\alpha_{q1}$	
	70%	68%
<b>Klasa odporności ogniowej</b>	<b>RE 15</b>	<b>REI 20</b>

2

- blacha trapezowa
- paroizolacja: folia PE 0,2 mm lub papa podkładowa CZARNA MAMBA
- płyty PIR / płyty z wełny mineralnej
- płyty styropianowe EPS 100 FASSADENDÄMMPLATTE WDV, grubość min. 5 cm
- papa do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST




Uszczelnienie obwodowe ścian attyk  
z płyt PIR o grubości minimum 8 cm i gęstości minimum 35 kg/m<sup>3</sup>

	Grubość spodniej warstwy izolacji z płyt PIR	
		≥ 8 cm
	Poziom wykorzystania obciążenia blachy $\alpha_{q1}$	
	70%	65%
<b>Klasa odporności ogniowej</b>	<b>REI 20</b>	<b>REI 30</b>

	Grubość spodniej warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej	
		≥ 4 cm
	Poziom wykorzystania obciążenia blachy $\alpha_{q1}$	
	70%	65%
<b>Klasa odporności ogniowej</b>	<b>REI 15</b>	<b>REI 30</b>

3

- blacha trapezowa
- paroizolacja: folia PE 0,2 mm lub papa podkładowa CZARNA MAMBA
- płyty z wełny mineralnej
- papa do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST



Uszczelnienie obwodowe ścian attyk z płyt z wełny mineralnej o grubości minimum 8 cm i gęstości min. 90 kg/m<sup>3</sup>

	Grubość warstwy izolacji z płyt z wełny mineralnej		
	≥ 6 cm	≥ 8 cm	≥ 10 cm
	Poziom wykorzystania obciążenia blachy $\alpha_{q1}$		
	70%	65%	50%
Klasa odporności ogniowej	REI 15	REI 30	REI 35

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA:

- Norma PN-EN 13707, PN-EN 13163
- Atest Higieniczny HK/B/1648/02/2006
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0049
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej NP-529.1/A/2007/MŁ; NP-529.2/A/2007/MŁ



Swisspor Polska Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Krocymiech 2  
Zakład Produkcyjny Międzyrzecz 66-300 Międzyrzecz ul. Waszkiewiczza 55  
tel. (095) 7411406 fax (095) 7426651

[www.swisspor.pl](http://www.swisspor.pl)

## wyższy poziom izolacji